FICHA DE PRODUCTO
PLACOSTIC AIRLESS RM

FP – PYL – PLACOSTIC | Rev: 03-14

DESCRIPCIÓN:

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación airless.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Acabado interior sobre yesos, escayolas, cemento, piedra (natural o artificial), pintura en base acrílica y ladrillo.
- Acabado Q4 sobre placa de yeso laminado.
- Renovación de paramentos con rugosidad baja como gotelé fino o decorados lisos, que exijan una capa de espesor < 2 mm.

VENTAJAS:

- El producto se presenta listo para aplicar.
- Acabado ultra fino y de gran blancura.
- Por su naturaleza, el producto permite que su aplicación sea mediante Airless.
- El uso de este material mediante Airless supone un incremento de rendimiento de un 50 % más que en aplicación manual.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Excelente trabajabilidad y lijado.
- Ideal para obras con acabado Q4.

DATOS TÉCNICOS:

- **Secado:** 2 – 48 h dependiendo clima
- **Temperatura de uso:** 5ºC – 35ºC (humedad relativa < 75 %)
- **Rendimiento:** 1,3 kg por m^2/mm
- **Acondicionamiento:** Cubo de 25 kg, Palet de 33 cubos

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El paramento debe estar limpio de polvo, grasa, hongos, o cualquier otro material que pueda dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior.
Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo consistente.
El soporte debe estar sano, seco, sólido y preparado en el momento del trabajo.
Si la superficie es muy absorbente, se deberá aplicar el regulador de absorción Iberprimer.
Sobre soportes muy lisos, se recomienda lijar o rayar la superficie para una mayor adherencia.
El soporte debe mantener su consistencia tanto durante como posteriormente a la aplicación, pudiendo ser capaz de soportar el peso y tensión de las capas de producto aplicadas sin disgregarse o alterar su estructura, y por ello será necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o cualquier otro elemento que pudiera provocar el desprendimiento del producto una vez aplicado.

MODO DE EMPLEO:

- 1- Pulverizador de Airless necesario con flujo mínimo de 5 litros por minuto.
- 2- Mezclar el producto antes de la proyección.
- 3-Limpiar la boquilla con agua después de su uso.
- 4-El espesor por capa no debe ser mayor a 2 mm.
- 5-Una vez pulverizado el material, extender la pasta sobre la superficie de forma homogénea, cubriendo las irregularidades.
- 6-Esperar 10 minutos para realizar la segunda proyección y corregir las pequeñas irregularidades.
- 7 – Alisar con cuchilla, llana o Parfaitliss.
- 7-Esperar al secado total de la aplicación antes de cualquier tratamiento posterior. Al menos 24 horas.
- 8-Lijar con una lija fina hasta obtener la textura del paramento deseada.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie,manteniéndo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo maximo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el cubo.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del sistema completo.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

CE
EN 15.824:2009